

サンロンCチューブ

■耐薬品性能（試験条件 20℃ 500hfs）

	重量 変化率(%)	体積 変化率(%)	引張強さ 変化率(%)	伸び 変化率(%)	硬度 変化HS
硝酸 (10%)	+1.8	+2.3	-4	-3	+2
硫酸 (40%)	+0.3	+0.3	-3	-2	+1
含塩水 (10%)	+0.1	+0.6	-3	-4	+2
アンモニア水 (10%)	+5.5	+7.3	-3	-3	+1
水酸化ナトリウム	-1.5	-1.6	-13	-2	+2

■耐油性（試験条件／重量変化率）

	サンロンC チューブ (%)	EPDM (%)	シリコン (%)	NBR (%)	SBR (%)	CR (%)
* 燃料油 A	+1	-7	+14	-2	+6	+2
* 燃料油 B	+3	-5	+15	-1	+12	+5
潤滑油 No.1	-3	+64	+1	-9	+30	+10
潤滑油 No.3	+2	+87	+5	+2	+100	-4

* 燃料油 A … イソオクタン 100%

* 燃料油 B … イソオクタン 70%、トルエン 30%